



Technische informatie



Datasheet muurverf extra dekkend

Over fairf

Ga naar
[fairf.nl](https://www.fairf.nl) voor
meer info!

Plantaardige extra dekkende muurverf op waterbasis. Deze aanzet vrij te verwerken muurverf voor binnen is beschikbaar in alle pastelkleuren en wittinten van het fairf KMS-systeem. De verf heeft een goede hechting op ondergronden als cement, hout en gips en droogt snel. Fairf muurverf extra dekkend (type 2) beantwoordt aan dekking klasse 1 en schrobvastheid klasse 2 (DIN EN13300).

Toepassing

Fairf muurverf extra dekkend (type 2) is een zeer goed dekkende muurverf voor binnengebruik en uitermate geschikt daar waar in één laag dekking wordt gevraagd, zoals bijvoorbeeld ook plafonds.

Verwerking

Ondergrond

Los zittende verflagen verwijderen.

Verduunning

De verf kan/moet in de meeste gevallen worden verdund met leidingwater voor de verwerking met airless spray apparatuur. Voor kwast en rol verwerking kan de verf onverdund verwerkt worden.

Applicatiecondities

Verwerkingstemperatuur: 10 — 30°C
(relatieve vochtigheid max 85%)

Applicatiemethode

Kwast, roller, blokwitter of airless spray.

Prestaties en eigenschappen

ESTHETISCHE PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

Glans	Mat 0 — 5 GU
Kleur	Wit en pasteltinten van het fairf kleurenmengsysteem

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Vaste stof gehalte	Ca. 37,5% volume
Vos gehalte	<0,1%, grenswaarde cat A/d.): 130g/l
Dichtheid	Bij 20°C ca. 1,45 — 1,55 kg/l
Theoretisch rendement	14m ² (volgens ISO 6504/1)
Praktisch rendement	Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit en zuiging van de ondergrond en de vorm van het object.
pH	7,5 — 8,5

DROGING BIJ 20°C / 60% RV

Stofdroog	na ca. 30 minuten *
Overschilderbaar	na ca. 2 uur *

* Bij hogere laagdikten en verdunning kan de droogtijd afwijken.

Tests en certificaten

Fytotoxiciteit (OECD-208)	Zware metalen & Fluor (98/488/EC)
Kinderspeelgoed (EN 71-3)	Spreadend vermogen: 13,9 m ² /l (ISO 6504/1)
Natte schrobweerstand: klasse 2 (ISO 11998)	

Verwerkingsgegevens

	KWAST-ROLLER	LUCHTSPUIT	AIRLESS SPRAY	AIRMIX
Type verdunner	Leidingwater	Leidingwater	Leidingwater	Leidingwater
% verdunning	Gebruiksklaar	0-10 vol. %	0-5 vol. %	0-5 vol. %
Spuutopening	n.v.t.	min. 1,8 mm	0,009—0,013 inch	0,009—0,013 inch
Spuitedruk	n.v.t.	3—4 bar	120—160 bar	60—100 bar
Droge laag	35 µm	35 µm	45 µm	45 µm

→ Reinigen gereedschap: Onmiddellijk na applicatie bij voorkeur met warm leidingwater. Pomp goed doorspoelen.

Verwerking

Voor gebruik goed roeren!

Ondergrond: Dient schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof te zijn.

Fairf muurverf aanbrengen met kwast, verroller, blokwitter, luchtspuit of airless bij een temperatuur van minimaal 5°C.

Etikettering: Zie veiligheidsinformatieblad (vb).

VOS—arme conservering

Fairf B.V. is voorstander van het gebruik van VOS-arme conservering boven traditionele conservering. Muurverf extra dekkend (type 2) is oplosarm en geurarm.

Artikelgegevens

Verpakking

10 liter blikken.

Houdbaarheid

Vorstvrij en koel in goed gesloten verpakking; minimaal 12 maanden.

Garantie & disclaimer

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn de UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A. van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl