

RUBBOL EXPRESS HIGH GLOSS

Sneldrogend bij lage temperaturen



Sneldrogende buitenlak, speciaal voor verwerking bij lage temperaturen (0-20°C)

Belangrijkste eigenschappen

- Uitstekende droging bij lage temperaturen
- Verwerkbaar van 0 tot 20°C
- Meerdere lagen op één dag
- Tot 6 jaar bescherming

TOEPASSING

Toepassing Het aflakken van hout, staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen, die volgens de voorschriften zijn voorbehandeld.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

| | |
|----------------------------|---|
| Dichtheid | Wit: ca. 1,14 kg/dm ³ . |
| Glansgraad | Hoogglans. > 80 GU/20° (ISO 2813). 85 GU/60° |
| Vaste stofgehalte | Afhankelijk van de kleur: 68-74 gew.% = 60-64 vol.%. |
| Aanbevolen droge laagdikte | Droog: 40-45 micrometer = nat: 60-70 micrometer. |
| Vloeiing | Zeer goed. |
| Hechting | Uitstekend op alkydhars grond- en dekverven. Rubbol Express High Gloss hecht ook goed op gereinigde en gesuurde oude laklagen. |
| Elasticiteit | Na 90 uur veroudering bij 23°C: > 7 mm (afhankelijk van de kleur). |
| Mechanische bestandheid | De slag- en stootvastheid zijn goed. |
| Vergelingsweerstand | Door de samenstelling kan dit product in wit en lichte kleuren bij weinig daglicht vergelen. |
| Reinigbaarheid | Rubbol Express High Gloss is goed reinigbaar met de gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen. |

| | |
|--------------------|---|
| Buitenduurzaamheid | <p>Zeer goed. De onderhoudscyclus is doorgaans 6 jaar.</p> <p>De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de ondergrond, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het zgn. binnen-buitenschilderwerk e.d.</p> |
|--------------------|---|

VERWERKINGSGEGEVENS

| | |
|---|---|
| Verwerkingscondities | <p>Verwerkingstemperatuur: 0-20°C.</p> <p>Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.</p> <p>De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen.</p> |
| Verwerkingsmethoden/ gereedschap | <p>Product is gereed voor gebruik. Niet verdunnen.</p> <p>Goed roeren voor gebruik.</p> |
| Verwerkingsmethoden instellingen/types | <p>Kwast en roller</p> <p>Kwast: een kwast voor oplosmiddelhoudende verven.</p> <p>Roller: een lakviltroller.</p> <p>Voor gereedschappen, nodig bij de verwerking van Rubbol producten, kunt u zich uitgebreid laten informeren bij de winkel van aankoop van uw product.</p> |
| Theoretisch rendement | <p>14-16 m²/l (gebaseerd op 70 micrometer natte laagdikte).</p> <p>Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.</p> |
| Reiniging gereedschap | <p>Met terpentene.</p> |
| Droging bij 15°C en 65% R.V. | <p>Stofdroog: na ca. 2 uur</p> <p>Kleefvrij: na ca. 4 uur</p> <p>Overschilderbaar: na 12 uur</p> |
| Droging bij 5°C en 85% R.V. | <p>Stofdroog: na ca. 3 uur</p> <p>Kleefvrij: na ca. 5½ uur</p> <p>Overschilderbaar: na 18 uur</p> |
| Verdunning % | <p>Product is gereed voor gebruik, niet verdunnen.</p> <p>Goed roeren voor gebruik.</p> |
| Overschilderbaar | <p>Goed overschilderbaar met zichzelf en alkydharsverven.</p> |

SYSTEEMINFORMATIE

| | |
|--|--|
| Kwaliteit van hout | <p>Kwaliteit van hout</p> <p>Van hout vervaardigde gevelelementen dienen te voldoen aan de laatst uitgegeven KVT en de eisen zoals gesteld in de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen (o.a. BRL 0801 "Houten gevelelementen").</p> |
| Nieuw of kaal gemaakt houtwerk | <p>Schuren en indien nodig repareren met Polyfilla Pro W350 of Polyfilla Pro W370.</p> <p>Gronden met Rubbol WM 260, Rubbol Primer Express of Rubbol Primer.</p> <p>Licht schuren en voorlakken met Rubbol Express High Gloss.</p> <p>Matteren en aflakken met Rubbol Express High Gloss.</p> |
| Hout, voorzien van intacte alkydharsverflagen | <p>De intacte verflagen afwassen met Polyfilla Pro S600 of een gelijkwaardig reinigingsmiddel en schuren.</p> <p>Kleine gebreken bijwerken met Rubbol Primer Express of Rubbol Primer of repareren (deze plaatsen kaal maken) met Polyfilla PRO W350 of Polyfilla Pro W370.</p> <p>De gerepareerde plaatsen licht opschuren en bijwerken met Rubbol Primer Express of Rubbol Primer.</p> <p>Het geheel schuren en voorlakken met Rubbol Express High Gloss.</p> <p>Matteren en aflakken met Rubbol Express High Gloss.</p> |

Opmerking:

Raadpleeg voor het schuuradvies het Infoblad 1445.

MILIEU EN CERTIFICERING

Environmental Product Declaration Rubbol Express High Gloss heeft een Environmental Product Declaration (EPD) volgens ISO 14025 + EN 15804

**RELEVANTE INFORMATIE**

| | |
|-------------------------------|---|
| Infoblad 1036 | Toelichting op de gegevens uit de technische documentatiebladen |
| Infoblad 1072 | Algemene bepalingen voor schilderwerk |
| Infoblad 1419 | Reinigbaarheid en schrobvastheid van binnenmuurverven |
| Infoblad 1445 | Schuurschema |
| Infoblad 1491 | Milieukeurmerken Sikkens |

VEILIGHEID EN WETGEVING

| | |
|--------------------------|---|
| Vlampunt | Ca. 39°C. |
| VOS-EU-grenswaarde | < 300 g/liter. |
| Wettelijke voorschriften | De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden |
| Veiligheidsblad | Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad. |
| Milieu | Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen. |

ARTIKELGEGEVENS

| | |
|-------------------------|---|
| Houdbaarheid | In onaangebroken verpakking ca. 2 jaar. |
| Verpakkingen | 1 liter en 2,5 liter. |
| Beschikbaarheid kleuren | Wit en vele kleuren via het Sikkens kleurenmengsysteem. |

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support, Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.