



Technische informatie

Productinformatie

Hammerite aluminium

*Voor ijzer en staal
Duurzame bescherming*



Product

Hammerite aluminium is een decoratieve roestwerende metaallak. Stopt het roestproces en biedt een duurzame bescherming.

Verpakking

400 ml spuitbus

Verwerkingstemperatuur tussen de 10 °C en 25 °C

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Direct over roest zonder primer en grondverf
- ✓ Toepasbaar op alle soorten (roestig en beschadigd) metaal.
- ✓ Uitstekende hechting, zelfs op roest.

Eigenschappen

- ✓ Waterafstotend
- ✓ UV bestendig
- ✓ Direct over roest
- ✓ Na 30 minuten stofdroog. Na 6 weken volledig uitgehard.

Gereedschap

- ✓ Reinigen uitsluitend met Hammerite Kwastenreiginger & Verdunner (geen terpentine of thinner).
- ✓ De spuitbus omdraaien om verstopping van het ventiel te voorkomen.

Technische gegevens

Min. gebruikstemp.	: 10 °C
Kleur	: Aluminium
Droogtijd	: Na 30 minuten stofdroog
Overschilderbaarheid	: Na 15 minuten



Mooi over roest, zonder primer en grondverf



Gebruiksaanwijzing



Vorbereiding

- ✓ Verwijder loszittende roest of verf met een staalborstel en schuurpapier.
- ✓ Oppervlak moet droog, stof- en vetvrij zijn.
- ✓ Ook eventueel walshuid verwijderen.
- ✓ Kaal metaal reinigen met Hammerite kwastenreiniger & Verdunner.
- ✓ Gladde of geschilderde oppervlakken licht opschuren en ontvetten.
- ✓ Zink, aluminium, gegalvaniseerd metaal en andere non-ferro metalen voorbehandelen met hammerite Non-ferro.

Verwerking

- ✓ Spuitbus voor gebruik minimaal 2 uur op kamertemperatuur laten komen.
- ✓ Voor gebruik goed schudden, minimaal 3 minuten vanaf het moment dat de kogel hoorbaar is.
- ✓ Aanbrengen in dunne, gelijkmatige lagen vanaf ca. 30 cm.
- ✓ Om zakkers te voorkomen de spuitbus niet stilhouden op een plek.
- ✓ Zwaar ingepitte roestplekken, scherpe hoeken en kaal metaal voorspuiten met een laag Hammerite, of voorbehandelen met hammerite NR1 Anti-roest (hierdoor wordt een nog duurzamere roestbescherming verkregen).
- ✓ Daarna voor optimale roestbescherming minimaal 3 lagen aanbrengen (=100 micron).
- ✓ Een volgende laag na 15 minuten, maar binnen 3 uur aanbrengen op de vorige laag.
- ✓ Na 3 uur mag er, gedurende 6 weken geen nieuwe laag worden aangebracht.
- ✓ Niet verwerken beneden 10 °C.

Na gebruik

- ✓ Reinigen uitsluitend met Hammerite Kwastenreiginger & Verdunner (geen terpentine of thinner).
- ✓ De spuitbus omdraaien om verstopping van het ventiel te voorkomen.



Mooi over roest, zonder primer en grondverf



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl