



Technische informatie

FORTICO 1C SATIN MATT - NATURAL

Uitstekende watergedragen PU-parketlak voor matig belopen parketvloeren. FORTICO 1C heeft een zeer hoge chemische en mechanische bestendigheid. Gemakkelijk aan te brengen zonder overlappingsen of rolmerken. FORTICO 1C wordt gebruikt voor het afwerken van parket en houten vloeren in privéwoningen en andere matige belopen plaatsen.

- » Zeer krasbestendig dankzij de anti-scratch technologie.
- » Hoge slijtvastheid.
- » Glimt niet op.

TECHNISCHE GEGEVENS

Producttype
op waterbasis

Reiniging van het gereedschap
water

Glansgraad
Matt 10-15; Satin 35-50; Natural < 5

Viscositeit
+/-25 sec - DIN 4 mm

Verpakking
6 x 1 L
4 x 5 L

Verbruik
10-12m²/liter per laag

Droogtijd/reactietijd
Stofdroog na 2 uur
Schuurbaar na: 3 tot 5 uur
Licht belastbaar na 12 uur.
Volledig uitgehard na 7 tot 10 dagen

Schuurkorrel
P 120-150

Transport
tussen 5°C et 25°C

Afval
Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



1L

5L



VOORBEHANDELING

Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen volledig verwijderd zijn en dat de vloer vrij is van stof en andere vervuilingen. Schuren volgens de correcte methode: diepschuren met korrel 60-80-100, gevolgd door opschuren met korrel 100. Kan gebruikt worden op geschaafd, geschuurd en geborsteld hout. Voor een blekere en natuurlijke afwerking kunt u eerst FORTICO 1C NATURAL aanbrengen als basislaag. Bij vloerverwarming, exotisch hout en kurk raden we FORTICO SEALER aan als grondlaag.

GEBRUIK

Gebruik FORTICO 1C als basislaag en als afwerkingslaag. Breng het product in 3 lagen aan met een spalter of roller (microvezel 8 mm).

Eerste laag: ongeveer 10 m²/L aanbrengen en +/- 3 uur laten drogen.

Tweede laag: ongeveer 10 m²/L aanbrengen op dezelfde manier als de eerste laag en laten drogen gedurende +/- 3 uur. Schuur vervolgens met korrel 120-150, verwijder het stof en breng een derde laag aan van ongeveer 10 m²/L.

DROOGTIJD

Licht belastbaar na 12 uur.

Volledig uitgehard na 7 tot 10 dagen.

Droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, omgevingstemperatuur, vochtigheid en ventilatie.

NABEHANDELING

FORTICO 1C kan gebruikt worden als basislaag en als afwerkingslaag.

ONDERHOUD

Regelmatig onderhouden met HARD FLOOR FRESH Ciranova®. Gebruik voor periodiek onderhoud HARD FLOOR POLISH Ciranova® of UNICARE X-MATT Ciranova®. HARD FLOOR CLEANER Ciranova® wordt gebruikt om sterk verontreinigde vloeren te reinigen en oude laklagen te verwijderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE ⚠

Gebruik alleen roestvrije materialen. Reinig al het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Raadpleeg voor industriële toepassingen de technische dienst van Ciranova®. Producten op waterbasis kunnen een film vormen bij contact met lucht. Filter het product vooraf, indien nodig.



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl