



Technische informatie



Productomschrijving

Steloxine Primer Ferro is een oxidatief drogende, corrosiewerende primer, gepigmenteerd met zinkfosfaat op basis van een gemodificeerd alkydhars bindmiddel.

Eigenschappen

Het product is lood- en chromaatvrij
Oplosmiddelhoudende roestwerende primer

Gebruik/toepassing

Steloxine Primer Ferro wordt toegepast als eerste en/of tweede laag op ontroest staal, in een corrosiewerend alkydhars verfsysteem.

Technische eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	: wit
Dichtheid	: 1,3 kg/dm ³
Volumepercentage vaste stof	: 51%
Glans	: mat
Aanbevolen droge laagdikte	: 40 micrometer
Leverbaar in de kleuren	: wit en in lichte kleuren mengbaar via het Trimetal kleurenmengsysteem

Verwerking van het product

Verwerkingscondities

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Kwast en roller	
Type verdunning	: terpentine
Volumepercentage verdunning	: gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	: terpentine

Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.

Stofdroog	: ca. 2 uur
Kleefvrij	: ca. 6 uur
Overschilderbaar	: ca. 24 uur



Opmerking:

Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan Arbo wetgeving

Theoretisch rendement
13 m²/liter.

Systeem informatie

Nieuw werk

Alvorens het product aan te brengen, dient het oppervlak te zijn ontroest, bij voorkeur d.m.v. stralen tot reinheidsgraad Sa 2½, volgens ISO 8501-1:1988 of door middel van handontroesten (borstelen) volgens ontroestingsgraad St 3. Direct na het ontroesten het oppervlak stofvrij maken en voorzien van een laag Steloxine Primer Ferro. Vervolgens afwerken met een traditioneel verfsysteem.

Onderhoud bestaand werk

Ondergrond dient schoon, droog, zuiver en vetvrij te zijn. Loszittende lagen verwijderen door middel van schuren, schrappen of afbijten en bijwerken met Steloxine Primer Ferro.

Alvorens het product wordt aangebracht, dient de voorgaande laag goed gehecht, intact, geschuurd, droog, schoon en vetvrij te zijn. Vervolgens afwerken met een traditioneel verfsysteem.

Veiligheid/hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	: wit
Vlampunt volgens ISO 1516	: > 21°C
VOS-EU-grenswaarde	: cat. A/i < 500 g/l

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

Artikelgegevens

Houdbaarheid	: In onaangebroken verpakking tenminste 24 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	: 1 liter en 2,5 liter.



TECHNISCHE
PRODUCTINFORMATIE

STELOXINE PRIMER FERRO

Corrosiewerende alkydhars primer



EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl

Januari 2022

3/3

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Informeer bij de Afdeling Techniek of er geen recentere versie van de Technische Productinformatie is uitgegeven.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl