



Technische informatie

OCULTO PLUS

OCULTO PLUS is een onzichtbare, 35% Bio-based, milieuvriendelijke PU impregneringsolie op waterbasis voor parket en houten meubelen. Het hout krijgt een licht intense en ultra matte uitstraling. OCULTO PLUS is niet vergelend en heeft anti-slip eigenschappen.

- » Onzichtbare 35 % Bio-based PU impregneringsolie op waterbasis.
- » Geeft het hout een licht intense en ultra matte uitstraling.
- » Is niet vergelend en heeft anti-slip eigenschappen.

TECHNISCHE INFO

Producttype

watergedragen

Reiniging

Water

Glansgraad

Onzichtbaar

Viscositeit

+/-25 sec - DIN 4mm

Vaste stoffen

+/- 31%

Verpakking

6 x 1 L

4 x 5 L

Verbruik

10-12m²/liter per laag

Droogtijden

Stofdroog : na 20 à 30 min.

Overschilderbaar : na 4 à 6 uur

Licht belastbaar : na 24 uur

Volledig uitgehard: na +/- 7 dagen

Schuurkorrel

P 120-150

Opslag/transport

tussen de 5°C en 25°C

Houdbaarheid

Minstens 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Versie - version 02/2021



VOORBEHANDELING

Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen volledig zijn verwijderd en dat de vloer vrij is van stof en andere vervuilingen. Kan gebruikt worden op geschuurd, geschaafd en geborsteld hout.

APPLICATIE

OCULTO PLUS zowel als grond- en eindlaag gebruiken en aan te brengen in 3 lagen. **Vóór gebruik het product goed schudden en oproeren** en niet verdunnen. Optioneel kan men 10% Harder PLUS toevoegen om de bestendigheden nog te verbeteren.

Het product aanbrengen met rol of kwast. Een kortharige rol is aanbevolen (microvezel 6 - 8 mm). Voor spuitapplicatie, contacteer de technische dienst van Ciranova. Breng de 1e laag aan in de richting van de houtnerf. Breng na 4 tot 6 uur een 2e laag aan op dezelfde manier als de 1e laag. Laat 12 tot 24 uur drogen en nadien tussenschuren met korrel 180-220 waarna men de 3e laag kan aanbrengen.

DROOGTIJD

Stofdroog : na 20 tot 30 minuten

Overschilderbaar : na 4 à 6 uur

Schuurbaar : na 12 uur

Licht belastbaar : na 24 uur

De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

AFWERKING

OCULTO PLUS wordt gebruikt als grond- en eindlaag.

ONDERHOUD

Regelmatig onderhouden met Hard Floor Fresh Ciranova®. UNICARE X-MATT gebruiken voor het periodiek onderhoud. Hard Floor Cleaner Ciranova® wordt gebruikt voor het reinigen van zwaar vervuilde vloeren en om oude polish lagen te verwijderen.

BIJZONDERE MELDINGEN ▲

Alleen roestvrij materiaal gebruiken. Alle materiaal direct na gebruik met water reinigen. Voor exotische houtsoorten dient men de afwerking vooraf te testen. Voor industriële toepassingen moet de technische dienst van Ciranova® geraadpleegd worden. Producten op waterbasis kunnen velvorming vertonen bij contact met de lucht. Indien nodig vooraf filteren.





Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl