



Technische informatie

HARDWAXOIL

Sneldrogende parketolie met een uitstekende slijtvastheid. Goede vulling en goede chemische en mechanische weerstand. Kan gebruikt worden voor verschillende toepassingen zoals vloeren, trappen, meubelen en panelen.

- » Geeft het hout een klassieke hardwaxolie uitstraling.
- » Eenvoudig aan te brengen
- » Beschikbaar in 16 kleuren die men onderling kan mengen

TECHNISCHE INFO

Producttype

Solventgedragen

Reiniging

Reinigingsthinner Ciranova

Glansgraad

Mat

Viscositeit

+/-30 sec - DIN 4mm

Vaste stoffen

+/- 43%

Verpakking

6 x 1 L

4 x 5 L

Aantal kleuren

16 kleuren

Verbruik

40-50 m²/liter per laag

Droogtijden

Overschilderbaar: na +/- 12 uur

Licht belastbaar na 24 uur.

Volledig uitgehard na +/- 10 dagen

Hoog gepigmenteerde kleuren verlengen de droogtijd.

Schuurkorrel

P 100-120

Opslag/transport

tussen de 5°C en 25°C

Houdbaarheid

24 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



1L

5L



VOORBEHANDELING

Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen volledig zijn verwijderd en dat de vloer vrij is van stof en andere vervuilingen. Kan gebruikt worden op geschuurd, geschaafd en geborsteld hout. Bij het gebruik van Hardwaxoil EFFECT BRONS of METALLIC is het aangeraden om de vloer eerst te borstelen.

APPLICATIE

Voor gebruik goed schudden en oproeren. Hardwaxoil egaal aanbrengen met een boenmachine, borstel of doek. Laat de Hardwaxoil inwerken en verwijder binnen enkele minuten de overtollige olie door deze in te poetsen met een pad of een doek tot het oppervlak handdroog aanvoelt. Voor harde houtsoorten zoals eik zijn 2 lagen vereist. Meerdere lagen kunnen toegepast worden voor zachte houtsoorten. Meerdere lagen kunnen toegepast worden voor exotische houtsoorten dient men de Hardwaxoil vooraf te testen. Voor industriële toepassingen (walsen, spuiten) moet de technische dienst van Ciranova® geraadpleegd worden.

DROOGTIJD

Natural overschilderbaar na +/- 6uur. Gekleurd na +/- 12uur. Droogtijden afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

AFWERKING

Een gekleurde olie dient men nadien af te werken met een Naturelle Hardwaxoil uit het Ciranova gamma. (Hardwaxoil, Hardwaxoil Magic of Hardwaxoil TITAN)

ONDERHOUD

Voor regelmatig onderhoud raden we parketzeep Ciranova aan. Voor periodiek onderhoud gebruikt men Onderhoudsolie Ciranova en bij zware vervuiling dient er eerst een intensiefreiniger Ciranova gebruikt te worden.

Hardwaxoil is pas volledig uitgehard na +/- 7 dagen. Tijdens deze periode mag men de vloer niet met water of onderhoudsproducten behandelen.

BIJZONDERE MELDINGEN ⚠

Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte pads en doek dient men na gebruik onder te dompelen in water. Het uiteindelijke kleur hangt af van de houtsoort, het schuren, en de aangebrachte hoeveelheid. Daarom is het aangeraden om de kleur altijd vooraf te testen!





Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl