



Technische informatie

Kenmerkenblad

Sigmavar S2U Satin

4083NL



Omschrijving	Luchtdrogende blanke lak voor binnen op basis van polyurethaan-alkydhars.		
Gebruiksdoel	Het blank lakken van tropische houtsoorten. Geschikt voor onder meer betimmeringen, lambriseringen, trapleuningen, deuren en minder intensief gebruikte trappen, bijvoorbeeld in de woningbouw. Omdat de blanke lak oplosmiddelhoudend is, zal voor toepassing ontheffing aangevraagd dienen te worden bij de arbeidsinspectie.		
Voornaamste kenmerken	• Soepel te verwerken. • Goede vulling. • Egaal aanzien. • Krasvast. • Gemakkelijk reinigbaar. • Bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen.		
Kleuren en glans	Blank. Zijdegls		
Verpakking	Blik van 1 liter en 2,5 liter.		
Basisgegevens	Dichtheid	:	ca. 0,94 kg/dm ³
	Percentage vaste stof	:	ca. 50,5 vol.%
	Aanbevolen droge laagdikte	:	35 µm (= ca. 70 µm nat) per laag
	Vlampunt	:	42°C
	Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.		
	Stofdroog na	:	ca. 1,5 uur
	Kleefvrij na	:	ca. 2,5 uur
	Overstrijkbaar na min.	:	ca. 16 uur
Houdbaarheid	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar.		
Rendement	Theoretisch rendement Droge laagdikte 35 µm : 14,5 m ² /liter		
	Praktisch rendement Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.		
Verwerkings- condities	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: - Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C. - Relatieve vochtigheid maximaal 85%. - Ondergrondtemperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt		

Kenmerkenblad

Sigmavar S2U Satin

4083NL



Systemen

Systeem op niet eerder behandeld hout

- Grondig reinigen. Vette houtsoorten ontvetten.
- Geheel voorzien van een laag Sigmalife VS-X Satin.
- Afwerken met drie lagen Sigmavar S2U Satin.

Instructies voor gebruik

Kwast

Aanbevolen kwast : ProGold Platte Kwast 7050 Exclusive

Verdunning : Geen, is gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap

Sigma verdunning 20-05 of ProGold terpentine.

Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigmavar S2U Satin.

Referenties

Documentatieblad

Toelichting op de kenmerkenbladen

Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen

Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk

nummer

1301

1328

1300

EMG

10100DN4083NL



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl