



Technische informatie



BS1051

Garantie Grondlakverf 2000

ALGEMEEN

Omschrijving

Luchtdrogende grondlakverf voor buiten op basis van alkydhars.

Toepassingsgebied

Voor het dekkend gronden en overgronden van hout, houten plaatmaterialen en dergelijke.

Op intacte, grondig gereinigde en geschuurde oude verflagen.

Op reeds van roestwerende grondverf- of primerlagen voorzien metaal.

Op overstaand buitenwerk in meerjarige onderhoudsplannen.

Kenmerkende eigenschappen

Goede buitenduurzaamheid (kan 1 jaar overstaan).

Vochtregulerend.

Soepele verwerking.

Zeer goede dekking en kantendekking.

Hoog rendement.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast of verfroller

Verdunning : geen, is klaar voor gebruik.

Reiniging gereedschap

Terpentine.

Aanbevolen droge laagdikte

40 µm

Rendement

Ca. 16 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droging

Bepaald bij 23°C en 50% RV

Stofdroog na : ca. 2,5 uur

Kleefvrij na : ca. 4 uur

Overschilderbaar na : ca. 16 uur

Applicatieconditie

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.

Veiligheidsgegevens

Zie productveiligheidsblad van Garantie Grondlakverf 2000.



BS1051

Garantie Grondlakverf 2000

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	ca. 1,25 g/cm ³
Vaste stof	ca. 65 vol. %
Glansgraad	Eiglans.
Vloeijing	Goed.
Hechting	Uitstekend op goed gereinigde en geschuurde verflagen. Biedt onder normale omstandigheden na minimaal 16 uur ruimschoots hechting aan de volgende lagen.
Weersbestandheid	Zeer goed (één laag Garantie Grondlakverf 2000 kan maximaal 1 jaar onafgeschilderd overstaan).

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.
Verpakking	In bussen van 1 en 2,5 liter.
Opslag	Koel en droog.

SYSTEEMADVIES

ALGEMEEN

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Hout:
Gronden met Garantie Grondlakverf 2000.
Waar nodig schraal plamuren.
Geheel overgronden met Garantie Grondlakverf 2000.
Licht schuren en aflakken, bijvoorbeeld met Garantie Hoogglans SB.

Thermisch verzinkt staal en non-ferro metalen:
Grondig reinigen en ontvetten.
Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.
Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.
Geheel overgronden met Garantie Grondlakverf 2000.
Licht schuren en aflakken, bijvoorbeeld met Garantie Hoogglans SB.



BS1051

Garantie Grondlakverf 2000

SYSTEEMADVIES

Geschilderde ondergrond

Geschilderd hout:
Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte verflagen reinigen en schuren.
Kaal hout gronden met Garantie Grondlakverf 2000.
Waar nodig schraal plamuren.
Geheel overgronden met Garantie Grondlakverf 2000.
Licht schuren en aflakken, bijvoorbeeld met Garantie Hoogglans SB.

Geschilderd staal:
Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Kale delen ontroesten.
Intacte verflagen reinigen en schuren.
Kaal werk tweemaal behandelen met Garantie Primer Universeel.
Geheel overgronden met Garantie Grondlakverf 2000.
Licht schuren en aflakken, bijvoorbeeld met Garantie Hoogglans SB.

AANVULLENDE GEGEVENS

EMG

10104DN3938NL

Datum

augustus 2018



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl