



Technische informatie

Sigmalife DS TX Satin



Omschrijving	Transparante, thixotrope edelbeits voor buiten op basis van alkydhars.		
Gebruiksdoel	Beschermen en verfraaien van houtconstructies buiten, zoals geveltimmerwerk, balkon- en tuinhedden en betimmeringen.		
Voornaamste kenmerken	• Nerftekening van het hout wordt geaccentueerd. • Vochtregulerend en waterafstotend. • Lichtvaste houtkleuren. • Goede weervastheid en buitenduurzaamheid. • Goede bescherming van het houtoppervlak tegen UV-straling.		
Kleuren en glans	Diverse houtkleuren en diverse decoratieve kleuren volgens de Sigmalife kleurkaart.		
	Blanke beits (0701) heeft een geringere weervastheid dan gekleurde transparante beits en wordt derhalve voor buitentoepassing afgeraden.		
	Zijdegls.		
Verpakking	Blik van 1 liter en 2,5 liter.		
Basisgegevens	Dichtheid	:	ca. 0,93 kg/dm ³
	Percentage vaste stof	:	ca. 52 vol.%
	Aanbevolen droge laagdikte	:	35 µm (= ca. 70 µm nat) per laag
	Vlampunt	:	42°C
	Droogtijden bepaald bij 23°C en een R.V. van 50%		
	Stofdroog na	:	ca. 2,5 uur
	Kleefvrij na	:	ca. 3 uur
	Overschilderbaar na	:	ca. 16 uur
	Houdbaarheid		
	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar.		
Rendement	Theoretisch rendement		
	Droge laagdikte 35 µm : 15 m ² /liter		
	Praktisch rendement		
Verwerkings- condities	Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.		
	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordrogng) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:		
	- Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C. - Relatieve vochtigheid maximaal 85%.		

Sigmalife DS TX Satin



Systemen

Hout, industrieel behandeld met Sigmawood producten (KVT concept 2)

- Reinigen en schuren.
- Afwerken met Sigmalife DS TX Satin.

Hout, industrieel behandeld met Sigmawood producten

- Reinigen en schuren.
- Afwerken met twee lagen Sigmalife DS TX Satin.

Bestaande intacte transparante beitslagen (alkydhars)

- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren.
- Afwerken met één of twee lagen Sigmalife DS TX Satin.

Kaal gemaakt hout

- Verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren.
- Het geheel impregneren met Sigmalife VS-X Satin.
- Afwerken met drie lagen Sigmalife DS TX Satin.

Instructies voor gebruik

Kwast

- | | | |
|------------------|---|---|
| Aanbevolen kwast | : | ProGold Platte Kwast 7050 Exclusive |
| Verdunning | : | Geen, is gebruiksklaar.
Bij lage temperaturen is het soms nodig te verdunnen met maximaal 2% Sigma verdunning 20-02 of ProGold verfverdunner aromaatvrij. |
| Opmerking | : | Door roeren zal de thixotropie van de beits verloren gaan en daarmee de verwerkingseigenschappen.
Circa anderhalf uur na het roeren wordt de oorspronkelijke thixotropie weer bereikt. |

Reiniging gereedschap

Sigma verdunning 20-02 of Sigma verdunning 20-05.

Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigmalife DS TX Satin.

Referenties

Documentatieblad

	nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen	1411
Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen	1328
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk	1300

EMG

10100DN8597NL



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl