



Technische informatie

TRAPPENLAK

Antislip

Beschrijving:

Trae Lyx Trappenlak Antislip is een waterverdunbare, 2-componenten polyurethaanlak. De lak heeft een zeer hoge slijt- en krasvastheid en is chemicaliënbestendig. De Trappenlak is speciaal ontwikkeld om te gebruiken op houten trappen, die zeer intensief belast worden. De Trae Lyx Trappenlak Antislip bevat zeer fijne korreltjes. Deze geven de lak extra stroefheid, ook bij vochtige omstandigheden.

Toepassing:

Door de zeer hoge slijt- en krasvastheid uitstekend toepasbaar op houten trappen in openbare ruimtes zoals winkels, en op plaatsen waar houten trappen aan intensieve belasting worden blootgesteld.

Eigenschappen bij 20 graden Celsius en 65% relatieve luchtvochtigheid:

Glansgraad:	leverbaar in mat en zijdeglans
Kleur:	Transparant, blank
Slijtvastheid:	zeer hoog
Theoretisch verbruik:	10-12 m ² / liter, afhankelijk van de ondergrond
Verwerkingstijd:	2-3 uur
Overschilderbaar:	na 5 tot 6 uur
Licht belastbaar:	na 12 uur
Volledig belastbaar:	na 72 uur (3 dagen)
Verpakking:	750 ml blik (met losse verharder)
Opslag:	Droog, koel en vorstvrij bewaren. Geen speciale eisen aan opslag.
Houdbaarheid:	In goed gesloten, originele verpakking tenminste 2 jaar.

Applicatie gegevens:

Verwerkingmethode: Een synthetische kwast met lange haren en met een Microvezelroller 7 - 9 mm.

Voorbehandeling: De ondergrond dient schoon, droog, was- en vetvrij te zijn.
Oude, intact zijnde lagen goed ontvetten, daarna aan schuren.
Niet aanbrengen op oude vochtuithardende PU laklagen.
Op een onbekende ondergrond eerst een proef opzetten.

Verwerking: Voeg de verharder toe aan de Trae Lyx Trappenlak Antislip basis.
De verharder dient dun vloeibaar te zijn.
Meng direct goed door. Wacht circa 10 minuten en roer nogmaals goed door alvorens te verwerken.

Bij verwerking met een roller volle lagen aanbrengen.
Trae Lyx Trappenlak Antislip goed en gelijkmatig over de trap verdelen.
Vermijdt grote verschillen in laagdikte en plasmvorming. Tijdens de verwerking de lak regelmatig doorroeren.

Verwerkingstijd is circa 2 tot 3 uur. De verschillende lagen kunnen na elkaar worden aangebracht met een tussen droogtijd van 5 tot 6 uur.
Bij grotere hoeveelheden en hogere temperaturen zal de verwerkingstijd aanzienlijk korter zijn. Maak nooit meer aan dan in de verwerkingstijd verwerkt kan worden.
Zorg voor voldoende ventilatie (geen tocht) tijdens aanbrengen en drogen van de lak. Tijdens droogproces niet afdekken met folie, tapijt of anderszins.

Laagopbouw: Een slijtvast laksysteem bestaat uit minimaal 3 volle lagen.
Bij normaal gebruik 2 lagen Trae Lyx Trappenlak en 1 laag Trae Lyx Trappenlak Antislip aanbrengen.
Voor een extra antislip-effect op vloeren en trappen, die nat kunnen worden of extra hellend zijn, 1 laag Trae Lyx Trappenlak en 2 lagen Trae Lyx Trappenlak Antislip aanbrengen.
Wij adviseren om kaal hout, dat inhoudsstoffen bevat, zoals eiken en beuken, te isoleren door middel van een laag Trae Lyx Grondlak.

Onderhoud: Met Trae Lyx Trappenlak Antislip behandelde trappen altijd onderhouden met Trae Lyx Onderhoudsmiddel.

LEES VOOR GEBRUIK DE GEBRUIKSAANWIJZING GOED DOOR.

Raadpleeg voor verdere informatie de website

www.traelyx.nl



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl