



Technische informatie



Productinformatie

NR. 1 ANTI ROEST GRONDVERF

Hammerite NR. 1 Anti Roest grondverf is de meest effectieve, beschermende grondlaag voor onbehandeld en verroest metaal.

- Stopt en weert roest
- Uitstekende hechting



TOEPASSING

Ondergrond	Onbehandeld en verroest ijzer en staal
Toepassing	Binnen en buiten. Anti-roest grondverf voor op verroest en kaal metaal.

PRODUCTINFORMATIE

Stofdroog	Na 15 minuten
Overschilderbaar	Na 15-30 minuten
Doorgehard	Na 24 uur
Glansgraad	Mat
Rendement	0,5 m ² per 400 ml
Kleur	Beige
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking minimaal 2 jaar
Verpakking	400 ml
Min. gebruikerstemperatuur	10 °C en 25 °C



GEBRUIKSAANWIJZING

Stap 1: Voorbereiding

- Loszittende verf of roest verwijderen met staalborstel en schuurpapier.
- Ondergrond stof- en vetvrij maken met Hammerite Metaalontvetter en goed laten drogen.
- Niet geschikt voor non-ferrometalen, zoals zink, aluminium en gegalvaniseerd metaal.

Stap 2: Verwerking spuitbus

- Verwerkingstemperatuur tussen 10°C en 25°C.
- Spuitbus voor gebruik 2 uur op kamertemperatuur laten komen.
- Voor gebruik goed schudden, minimaal 3 minuten nadat de kogel hoorbaar is.
- Aanbrengen in drie dunne gelijkmatige lagen
- Spuitafstand ca. 25 cm. Een volgende laag aanbrengen na minimaal 15 minuten. TIP: De spuitbus niet stilhouden op één plek om zakkers te voorkomen.
- Overschilderbaar na 24 uur met de meest voorkomende lakken zoals Hammerite Metaallak, alkydharslak of acryllak

Stap 3: Schoonmaken en opbergen

- Om verstopping van het ventiel te voorkomen, spuitbus omdraaien en spuiten tot alleen nog drijfgas ontsnapt.
- Lege verpakkingen en verfresten afvoeren als chemisch afval.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl