



Technische informatie



Productinformatie

MENIE GRONDVERF

Hammerite Menie is een terpentineverdunbare, roestwerende grondverf voor ijzer en staal.

- Loodvrij
- Uitstekende hechting
- Duurzame bescherming



TOEPASSING

Ondergrond	Op ijzer en staal (ferro-metalen)
Toepassing	• Binnen en buiten • Toepasbaar en overschilderbaar met de meest voorkomende lakken. • Ook geschikt voor hout dat direct in contact komt met schoon metselwerk. • Niet geschikt voor non-ferro metalen zoals zink, aluminium en gegalvaniseerd staal

PRODUCTINFORMATIE

Stofdroog	na 4-6 uur
Overschilderbaar	De tweede laag na minimaal 4 uur. Overschilderbaar na 24 uur met Hammerite Metaallak, alkydharslak of acryllak.
Glansgraad	mat
Rendement	12 m ² per liter
Kleur	Oranjerood
Houdbaarheid	Minimaal 2 jaar in gesloten verpakking.
Verpakking	250 ml, 500 ml
Min. gebruikstemperatuur	tussen 10°C en 25°C.



GEBRUIKSAANWIJZING

Stap 1: Voorbereiding

- Verwijder loszittende verf en roest met een staalborstel of schuurpapier.
- Reinig het oppervlak zodat dit schoon, stof- en vetvrij is. Gebruik hiervoor een geschikte verfreiniger bijv. Hammerite Metaalontvetter.
- Gladde oppervlakken opruwen met schuurpapier.
- Niet geschikt voor non-ferrometalen, zoals zink, aluminium en gegalvaniseerd metaal.

Stap 2: Verwerking

- Verwerkingstemperatuur tussen 10°C en 25°C.
- Roer de verf voor gebruik minimaal 2 minuten goed door.
- Aanbrengen met een kwast of roller in 1 à 2 lagen.
- Zwaar ingepitte roestplekken en scherpe hoeken extra goed behandelen.
- Een volgende laag aanbrengen na minimaal 4 uur.
- Overschilderbaar na 24 uur met de meest voorkomende lakken zoals Hammerite Metaallak, alkydharslak of acryllak.
- Voor optimale roestbescherming 2 lagen aanbrengen en vervolgens dekkend aflakken.

Stap 3: Schoonmaken en opbergen

- Kwast of roller reinigen met Hammerite kwastenreiniger & verdunner.
- Blik goed hersluiten en vorstvrij bewaren.
- Lege verpakkingen en verfresten afvoeren als chemisch afval.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl