



Technische informatie



Cetabever Buitenbeits Dekkend Zijdeglans

Een zijdeglanzende, dekkende beits voor buiten op basis van alkydhars.

Toepassing:

Het beschermen en verfraaien van onbehandeld hout, zowel hardhout als zachthout (naaldhout). Zoals gevelbetimmeringen, houtrijke vlakken, daklijsten, tuinhuisjes, enz.

Producteigenschappen:

Vochtregulerend.
Bevat UV filter.

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik:

Goed roeren.
Product is gebruiksklaar.

Droging:

Stofdroog:

10°C 20°C

8 uur 4 uur

Overschilderbaar:

48 uur 24 uur

Schuurbaar:

48 uur 24 uur

Doorgehard:

7 dagen 3-4 dagen

De laagdikte van de aangebrachte natte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Glansgraad:

Zijdeglans (ca. 65 Gloss Units, meethoek 20°C).

Droge laagdikte in systeem:

Onbehandeld hout = 3 lagen = 105-120 µm.
Behandeld hout = 2 lagen = 70-80 µm.

Duurzaamheid:

3-4 jaar

Mede van invloed op de duurzaamheid zijn onder meer de constructie, de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het object.

Rendement (praktisch):

Ca. 13 m²/l. bij een droge laagdikte van 35-40 µm. Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.



Cetabever Buitenbeits Dekkend Zijdeglans

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	Kwast Varkenshaar	Rol Lakviltroller	Spuit Luchtspuit
Reinigen gereedschap / verduunning:	Terpentine	Terpentine	Wasbenzine
Spuitdruk:	-	-	3-5 bar
Spuitopening:	-	-	1,5-2 mm

Systeem informatie:

- Onbehandeld hout:
1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
Hardhout (Teak, Meranti, e.d.) ontvetten met thinner.
Afzelia reinigen met water en ammonia.
 2. Schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken.
Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.
 3. Opnieuw ontvetten.
 4. Afwerken met drie lagen Cetabever Buitenbeits Dekkend Zijdeglans.
Tussen de lagen schuren met schuurpapier korrelgrote P320 en stofvrij maken.
- Dekkende verf- of beitslagen:
1. Slechte delen en acryllagen verwijderen met een verfschraper of grof schuren.
 2. Intacte laag reinigen met Alabastine Verfreiniger.
 3. Het kale hout voorbehandelen zoals genoemd onder onbehandeld hout.
 4. De intacte laag dof schuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
De overgangen randverlopend schuren naar het kale hout.
Om een optimale kantendekking te verkrijgen, scherpe hoeken en randen afronden.
 5. Op het kale hout twee lagen Cetabever Buitenbeits Dekkend Zijdeglans aanbrengen. Daarna gehele object afwerken met één laag Cetabever Buitenbeits Dekkend Zijdeglans. Tussen de lagen fijn schuren met schuurpapier korrelgrote P360 en stofvrij maken.



Cetabever Buitenbeits Dekkend Zijdeglans

- Metaal:
1. Ontroesten met schuurpapier korrelgrote P24-P36 of staalborstels tot op blank metaal.
 2. Stofvrij maken en ontvetten met wasbenzine.
 3. Direct na ontroesten en ontvetten één laag Flexa Grondverf voor Metaal aanbrengen.
 4. Na droging een tweede laag Flexa Grondverf voor Metaal aanbrengen.
 5. Afwerken met twee lagen Cetabever Buitenbeits Dekkend Zijdeglans.
Tussen de lagen schuren met schuurpapier korrelgrote P320-P360 en stofvrij maken.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking.

Kleur: Zie kleurdocumentatie.

Verpakking: 750 cc, 1,25 l en 2,5 l.

Informatie: Bezoek: www.cetabever.nl
Mail uw vraag naar: info@cetabever.nl
Bel onze technisch adviseur: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu: Cetabever Buitenbeits Dekkend Zijdeglans bevat géén loodhoudende pigmenten.
Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing.
Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl