



Technische informatie

ALPHA MUURFIX

Vorstrijkmiddel voor binnen



Vorstrijkmiddel voor binnen op basis van acrylaatcopolymeerdispersie

Belangrijkste eigenschappen

Fixeert licht poederende ondergronden
Vermindert de zuiging van onregelmatig en/of sterk zuigende ondergronden
Geurarm
Overschilderbaar met alle Sikkens muurverven
Ook geschikt onder behang

TOEPASSING

Toepassing

Het voorbehandelen van met muurverf af te werken ondergronden, teneinde een goede hechting te verkrijgen en kleur- of glansverschillen ten gevolge van onregelmatige zuiging te voorkomen. Ook geschikt voor spuitpleister.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid	Ca. 1,00 kg/dm ³ .
Vaste Stofgehalte	Ca. 15 gew.% = ca. 15 vol.%.
Droging bij 20°C/65% RV	Stofdroog na: ca. 2 uur. Overschilderbaar na: ca. 8 uur.
Afleveringsviscositeit	Dun vloeibaar.
Hechting	Goed op een droge en schone ondergrond.
Alkalivastheid	Goed. Alpha Muurfix is onverzeepbaar.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking Condities	Verwerkingstemperatuur: minimaal 5°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
Verwerkingsmethoden/ gereedschap	Met kwast, roller of spuitapparatuur. Kwast: bij voorkeur Meesterhand Premium kwast (synthetisch). Roller: bij voorkeur Meesterhand lakroller 9 mm.
verwerkingsgegevens	Kwast, roller of spuitapparatuur Type verdunning: Alpha Muurfix wordt strijkklaar geleverd. Voor zeer gering zuigende ondergronden moet aan het voorstrijkmiddel ca. 20% water worden toegevoegd. Voor gebruik goed schudden. Pomp: Gloria drukspuit Prima 5T.
Reiniging gereedschap	Met water.
Theoretisch Rendement	Ca. 10 m ² /l per laag op een gladde ondergrond. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak.
Overschilderbaar	Overschilderbaar met dispersieverven.

SYSTEEMINFORMATIE

De ondergrond dient winddroog te zijn.
Vuil, vet, schimmels en niet goed hechtende verflagen verwijderen.
Krijtende lagen zo goed mogelijk verwijderen.
Eenmaal behandelen met Alpha Muurfix. Afwerken met dispersiemuurverf (bv. Alphatex SF), gewoonlijk in twee lagen.

MILIEU EN GEZONDHEID

BREEAM	Product voldoet aan BREEAM HEA 9	Cat A/h WB:
	Wettelijke norm (g/l):	30 g/l
	VOC van Alpha Muurfix gemeten volgens ISO 11890-2: 2006:	0 g/l

VEILIGHEID EN WETGEVING

Flampunt	> 100°C.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking minimaal 12 maanden. Koel en vorstvrij bewaren.
Verpakkingen	Plastic containers van 5 liter.
Beschikbaarheid kleuren	Kleurloos; in de bus melkachtig wit.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support,
Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: www.sikkens.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl