



Technische informatie

Raw Wood Effect Oil

Donkere houtsoorten

Beschrijving

Trae Lyx Raw Wood Effect Oil geeft houten objecten, zoals vloeren, parket, trappen, meubels en ook kinderspeelgoed een nagenoeg onzichtbare maar optimale matte bescherming. Trae Lyx Raw Wood Effect Oil is een water-olie-combinatie met een milde geur voor gebruik binnen.

Trae Lyx Raw Wood Effect Oil is DIBt gecertificeerd, goedgekeurd voor Kinderspeelgoed (DIN EN 71-3) en speeksel- en huidvetbestendig (DIN 53160). V.O.S.-vrij en vrij van formaldehyde, cobalt en oxim. (Giscode Ö10)

Toepassing

De oplosmiddelvrije Raw Wood Effect Oil is geschikt om Donkere houtsoorten te behandelen Bijv. noten. Er is ook een Trae Lyx Raw Wood Effect Oil voor lichte houtsoorten leverbaar. Door het aanbrengen van slechts twee lagen wordt het behandelde oppervlak beschermd tegen water en vuil. Het behandelde oppervlak is eenvoudig te reinigen en te repareren. Met Trae Lyx Raw Wood Effect Oil behandelde oppervlakken zien er niet alleen onbehandeld uit maar voelen ook zo aan.

Eigenschappen ¹

Kleur:	Blank
Glansgraad:	Mat
Theoretisch verbruik:	12 m ² /l. per laag (80 ml per m ²) afh. van houtsoort.
Overschilderbaar:	Na ca. 2 uur.
Licht belastbaar:	Na 2 uur.
Volledig uitgehard :	Na 5 dagen.
Verpakking:	250, 750 ml en 2,5 liter
Opslag:	Koel, doch vorstvrij bewaren in goed gesloten, originele verpakking.
Houdbaarheid:	2 jaar. Geopende verpakking beperkt houdbaar .

¹ bij 20°C en 65% R.V.

Raw Wood Effect Oil

Donkere houtsoorten

Vorbewerking

Alvorens te schuren het kale hout lichtjes bevochtigen met water en laten drogen. De ondergrond moet kaal geschuurd (met grof beginnen en laatste schuurgang voor vloeren P100-150 en meubels P180-240) schoon, droog, was- en vetvrij zijn. Optimale verwerking bij 20° en 50% relatieve luchtvochtigheid. Temperatuur te behandelen oppervlak minimaal 15°. Maak op onbekende oppervlakken altijd eerst een proefvlak

Verwerking

Trae Lyx Raw Wood Effect Oil zeer goed roeren. Meerdere blikken altijd met elkaar vermengen. De olie voor + 5-10 m² (80 ml p/m²) op het oppervlak gieten en direct met een viltroller, olie-applicator of platte kwast gelijkmatig in de richting van de houtnerf verdelen. Werk overlappend. Na ongeveer 10 minuten, maar voordat de olie gedroogd is, deze met een witte pad of poetsmachine goed inwrijven totdat een egaal mat oppervlak ontstaat. Eventuele overtollige olie kan met een katoenen doek worden opgenomen. Na 2 uur kan een tweede laag worden aangebracht op dezelfde manier als laag 1. Na 1 uur stofdroog , na 2 uur licht beloopbaar. Tot volledige uitharding, de eerste 3-5 dagen, beschermen tegen water.

Onderhoud

Voor regelmatig onderhoud adviseren wij Raw Wood Effect Oil reiniger. Beschadigingen kunnen worden bijgewerkt met de Trae Lyx Raw Wood Effect Oil voor donkere houtsoorten. Belangrijk is om te voorkomen dat er slijtage ontstaat tot op het kale hout.



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl