



Technische informatie



Productomschrijving

Silvatane PU Acryl Satin is een krasvaste, waterverdunbare, transparante, zijde-glanzende vernis op basis van urethaan-acrylaat voor binnentoepassing.

Eigenschappen

Niet vergelend
Natuurlijk aspect van het hout blijft ongewijzigd
Voortreffelijke slijtvastheid
Uitstekend bestand tegen klassieke huishoudproducten
Reukarm

Gebruik/toepassing

Silvatane PU Acryl Satin is geschikt als vernis op vele houten ondergronden. Het is geschikt als afwerkingen op schrootjes, parketvloeren, trappen en meubelen.

Technische eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	: blank
Dichtheid	: 1,03 kg/dm ³
Volumepercentage vaste stof	: 28%
Glans	: zijdeglanzend
Aanbevolen droge laagdikte	: 25 micrometer
Leverbaar in de kleur	: blank

Verwerking van het product

Verwerkingscondities

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Kwast en roller	
Type verdunning	: gebruiksklaar
Volumepercentage verdunning	: 0-2% water
Reinigingsmiddel	: water

Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.

Kleefvrij	: ca. 30 minuten
Overschilderbaar	: ca. 8 uur



Theoretisch rendement
11,2 m²/liter

Opmerking:

Verdunnen van watergedragen producten, in het speciaal vernissen, leidt tot minder droge laagdikte. Extra behandelingen, om de vereiste droge laagdikte voor optimale bescherming te bereiken, zijn dan noodzakelijk. Om een goede bescherming te verkrijgen is het nodig een minimaal aantal lagen aan te brengen, variërend van 2 lagen voor normaal binnenwerk tot 4 lagen voor bijvoorbeeld tafelbladen en vloeren.

Schuren tussen de lagen wordt ten zeerste aanbevolen voor een strak en glad eindresultaat en een optimale hechting.

Zorg dat de laatste kwaststreken steeds in de richting van de houtnerf gaan en vermijd plaatselijk dikke overlappingsen.

Silvatane PU Acryl Satin vormt een eindafwerking. Voorgaande lagen zijn te allen tijden een aantal lagen Silvatane PU Acryl Brillant.

Systeeminformatie

Nieuw werk

Droog schuren en afstoffen.

Tropische houtsoorten dienen te worden ontvet met een daarvoor geëigend middel.

Onderhoud bestaand werk

Afwassen met een verfreiniger.

Geheel matschuren (droog of waterproof schuurpapier).

Milieu/certificering

BREEAM

Product voldoet aan BREEAM HEA 9	Cat A/e WB:
Wettelijke norm (g/l):	130 g/l
VOC van Silvatane PU Acryl Satin gemeten volgens ISO 11890-2: 2006:	93 g/l

Veiligheid/hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden

: blank

Vlampunt volgens ISO 1516

: 100 °C

Milieu

: Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfstresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.



De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient zoveel mogelijk rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

Artikelgegevens

Houdbaarheid	: In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	: 0,5 liter, 1 liter en 2,5 liter.

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl