



Technische informatie



BS3102

Garantietex Acryl

ALGEMEEN

Omschrijving

Matte, waterverdunbare muurverf voor binnen op basis van kunstharsdispersie.

Toepassingsgebied

Voor het behandelen van praktisch alle steenachtige ondergronden, zoals beton, schuurwerk, metselwerk, pleisterwerk en gipskartonplaten.

Voor het overschilderen van oude muurverflagen, mits intact en goed gereinigd.

Voor het behandelen van wanden en plafonds in vochtige ruimten, waar kans bestaat op veel condensvorming, Garantietex Schimmelbestendig toepassen.

Kenmerkende eigenschappen

Zeer gemakkelijk te verwerken.

Schrobvast volgens EN 13300, klasse 2

Oplosmiddelvrij (wit en lichte kleuren).

Waterdampdoorlatend.

Onverzeepbaar.

Voldoet aan BREEAM HEA9.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast en verfroller

Verdunning : indien gewenst leidingwater (max. 5%)

Airless-spuit

Verdunning : 0-10 vol.% leidingwater

Spuitopening : 0,018-0,021 inch (= ca. 0,46-0,53 mm)

Spuitdruk : 16,5 MPa (= ca. 165 atm.)

Reiniging gereedschap

Leidingwater.

Rendement

6-7 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droging

Bepaald bij 23°C en 50% RV

Droog na : ca. 3 uur

Overschilderbaar na : ca. 4 uur



BS3102

Garantietex Acryl

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatieconditie

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.

Veiligheidsgegevens

Zie productveiligheidsblad van Garantietex Acryl.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa

Ca. 1,44 g/cm³

Vaste stof

Ca. 33 vol.%

Glansgraad

Mat.

Structuur

Glad.

Hechting

Goed, mits de ondergrond draagkrachtig en schoon is; zuigende ondergronden dienen voorgestreekt te worden.

Ook na jaren is Garantietex Acryl zonder hechtingsproblemen overschilderbaar.

Weersbestandheid

Wordt uitsluitend binnen toegepast.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren

Wit en vrijwel alle kleuren.

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.

Verpakking

In plastic emmers van 5 en 10 liter.

Opslag

Koel en vorstvrij.

SYSTEEMADVIES

ALGEMEEN

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Verder dient de ondergrond volledig afgebonden, vrij van alle verontreinigingen en ongerechtigheden, droog en draagkrachtig te zijn.

Van beton dient de eventueel aanwezige cementhuid verwijderd te worden.

Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.

Reparaties aan de ondergrond uitvoeren met een geschikt vulmiddel.

Noot

Voor oppervlakken die verontreinigd zijn met nicotineaanslag, roet- en watervlekken, wordt verwezen naar het productbeschrijvingsblad van Garantietex Isoleer.



BS3102

Garantietex Acryl

SYSTEEMADVIES

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Ondermeer beton, metselwerk en pleisterwerk:

Voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Acryl.

Geschilderde ondergrond

Geschilderde minerale ondergrond:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Intacte muurverflagen reinigen.

Kale delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex Acryl.

AANVULLENDE GEGEVENS

EMG

10104DN3915NL

Datum

augustus 2018



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl