



Technische informatie

DRYGOLIN VINDU OG DØR

OMSCHRIJVING	Extreem weerbestendige beits voor houten ondergronden buiten.	
TOEPASSING	DRYGOLIN VINDU OG DØR is een uitstekende weers- en waterbestendige dekkende buitenbeits op basis van alkydolie. Kan ook worden toegepast als grondlaag onder dekkende DEMIDEKK producten.	
VOORNAAMSTE KENMERKEN	▪ Laat zich gemakkelijk verwerken. ▪ Zorgt voor een perfecte hechting. ▪ Ook te gebruiken op deuren, kozijnen en tuinmeubilair ▪ Uitstekende indringing in de onbehandelde ondergrond. ▪ Ook te gebruiken als grondlaag voor dekkende Demidekk producten	
KLEUR	Vele duizenden kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem	
GLANS	Zijdeglans (50-80 GU)	
VERPAKKING	1 en 3 liter	
TECHNISCHE GEGEVENS	Type Viscositeit Soortelijk gewicht Vlampunt Droging bij 23°C / 50% RV	Thixotrope dekkende alkydbeits 220 cP 1,3 g/cm ³ > 62°C De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief. Na circa 12 uur Minimaal 24 tot 48 uur Vorstvrij opslaan en transporteren
VERWERKING	Stofdroog Overschilderbaar Opslag Verbruik Aanbevolen natte laagdikte Aanbevolen droge laagdikte Applicatie methoden Verdunning Houtvochtigheid Verwerkingstemperatuur Airless-spuit Nozzle Spuithoek Nozzle druk	5-8 m ² per liter (poreus hout) 10-16 m ² per liter (normaal hout) Circa 110 micrometer per laag Circa 70 micrometer per laag Kwast, roller of spuit Als primer te verdunnen met minimaal 10% en maximaal 15 % terpentine (minimaal 48 uur laten uitdampen). Maximaal 18% Niet beneden -5°C 0,015" – 0.018" 65 - 80° 15 MPa (150 kg/cm ²)

DRYGOLIN VINDU OG DØR

GEBRUIKS- AANWIJZING

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon en droog zijn. Ondergrond eerst ontvetten met JOTUN KRAFTVASK, schuren en stofvrij maken. Ondergronden die behandeld zijn met lijnzaad olie of producten waar lijnzaad olie bevat, helemaal schrapen tot aan het kale hout voordat er geschilderd gaat worden, dit om blaasvorming te voorkomen.

Als de ondergrond is aangetast door fungiciden, schimmel of algen eerst schoonmaken met het daarvoor geschikte product en goed nawassen met schoon leiding water.

Afwerking

Eerste laag (op kaal hout) minimaal 10 % en maximaal 15 % verdunnen met terpentine. Maximaal 48 uur laten uitdampen alvorens de tweede/derde onverdunde laag DRYGOLIN VINDU OG DØR aan te brengen. De primerlaag mag absoluut niet meer kleven of plakken.

Zeer geschikt om als primer aan te brengen op kale zuigende houten ondergronden in de gekozen eindkleur. Na voldoende droging ook af te werken met één of twee lagen in een dekkend product.

VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productnummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.

Norway Coatings B.V. | Vaalmuiden 9 | 1046 BV AMSTERDAM | T: +31 (0) 88 450 5400 | E: info@norwaycoatings.nl | I: www.norwaycoatings.nl

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl